



## Papresa enlucido "L" C6

Pasta para tapar gotelé y alisar paredes

### ¿Para qué sirve este producto?

Escayola-cola blanca para el enlucido, repaso o alisado de las siguientes superficies:

- Tabiques de ladrillo o ladrillo revestido de yeso.
  - Paredes enfoscadas de cemento.
  - Paredes guarnecidas de yeso o escayola.
  - Paredes pintadas de gotelé o pastas rugosas de 2 mm de prof.
  - También se aplica para conseguir terminaciones rústicas en la pared.
- 

### ¿Cuáles son sus características?

- Escayola-cola monocomponente para uso en interiores.
  - Excelente trabajabilidad para repasar y enlucir paredes de yeso en capa fina.
  - Máxima finura de acabados.
  - Mínima retracción de juntas.
- 

### ¿Cómo se prepara la pasta?

1. Verter en una gaveta el agua y luego el producto hasta su saturación.
2. Batir a mano o con máquina (mejor lenta, 500 rpm) hasta conseguir una pasta homogénea.
3. Dejar reposar 5 minutos para que actúen correctamente los aditivos.

Notas: Un exceso de batido puede dar lugar a una aceleración del fraguado.

No usar más agua de la recomendada ni añadir más agua después de dejar reposar la masa.

---

### ¿Cómo se trabaja?

**SOBRE TABIQUES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN (\*).**

La masa, pastosa pero no muy densa, se aplicará con llana al menos tres días después de la colocación del tabique, una vez tapadas las rozas y en el momento del remate para poder ser pintados.

(\* Únicamente sobre ladrillo de gran formato y ladrillo revestido de yeso.

**SOBRE TABIQUES PINTADOS CON GOTELÉ.**

La pasta preparada se extenderá con llana sobre la superficie que se quiera alisar, igual que si enluciera.

Deben aplicarse dos manos; una de relleno de la «gota» y una vez seca, se aplicará una segunda mano de terminación.



Recomendamos lijar superficialmente toda la pared para eliminar todo resto de grasa y polvo y a la vez, aumentar su grado de adherencia.

Es importante que el paramento esté en buen estado y que el grosor de las capas esté entre 0,5 y 2 mm ya que la absorción impide mayor carga.

---

### ¿Dónde se utiliza?

Pasta para reparación y alisado de paredes pintadas de gotelé o pastas rugosas.

Soportes de colocación: Ladrillo, ladrillo revestido de yeso, enfoscados de cemento, pinturas rugosas, yeso y escayola.

Los soportes deben ser sólidos, duros, limpios y secos.

No aplicar sobre: Metal, fibrocemento, madera, baldosas y azulejos antiguos.

Ficha Técnica

### Aspecto

### Polvo Blanco

### Presentación

Sacos de 25 kgs y 5 kgs

### Rendimiento

+/- 1 kg/m<sup>2</sup> (según gota)

### Agua de Mezcla

hasta saturación

### Tiempo de uso

35 minutos

### Tiempo de fraguado

1 hora

### Temperatura durante aplicación

min 5°C, max 32°C

### Resistencia térmica

de -5°C a 80°C

### Reacción frente al fuego

A1

### Envejecimiento del producto

no en 50 años

### Densidad de la masa

1,2 gr/cm<sup>3</sup>

### Almacenaje (desde fecha de fabricación y al abrigo de la humedad)

12 meses

### Composición

Escayola de riqueza superior a un 95% de sulfato cálcico.

Aditivos orgánicos e inorgánicos.

Plastificantes e impermeabilizantes.

---

### Precauciones

Los componentes del producto no son tóxicos.

Se debe trabajar con guantes, evitar inhalación de polvo y el contacto con los ojos y la piel.

---

### Primeros Auxilios

Piel: Lavar con abundante agua.

Ojos: Lavar con abundante agua.

Ingestión: Enjuagar con agua y beber abundante agua.

Esta ficha técnica se redacta según nuestros conocimientos y ensayos y no supone compromiso. Es responsabilidad del cliente la admisión y control en el almacén distribuidor u



obra, así como la elección del producto a emplear en cada caso. La responsabilidad del fabricante se limita a los defectos de fabricación y por el valor de la mercancía ya que queda fuera de su control la elección del material a emplear y las condiciones de aplicación en obra. Ficha técnica para 2018.