



Yeso de proyectar aligerado B4/50/2

Es un yeso aligerado de construcción de aplicación mecánica y fraguado lento

¿Para qué sirve este producto?

Es un yeso aligerado de construcción de aplicación mecánica y fraguado lento, para realizar trabajo de guarnecido en interiores.

Usos más habituales:

- Realización de revestimientos interiores tanto horizontal como vertical.
- Guarnecidos en interiores, paredes y techos.

¿Cuáles son sus características?

- Fácil aplicación con máquina de proyectar.
- Fraguado lento.
- Mínima retracción tras el secado.
- Monocomponente.
- Aditivado con perlita, buen corrector térmico y acústico.

¿Cómo se prepara la pasta?

1. El producto se amasa con un 90% de agua, regulando la cantidad de agua para conseguir más o menos fluidez, a gusto del profesional.
2. Espesor medio de 10 a 15 mm.

Ficha Técnica

| | |
|------------------------------|--------------|
| Aspecto | Polvo Blanco |
| Presentación | Saco 25 kgs |
| Relación agua / yeso | 1/1 |
| Principio de fraguado | 3 horas |
| Agua combinada | 4 – 6 % |
| Índice de pureza | 75 – 80 % |



Finura de molido (tamiz 0,2 mm) < 25%

pH 12

Reacción frente al fuego A1

Almacenaje (desde fecha de fabricación, bajo cubierta, en lugar seco) 12 meses

Composición

Yeso.

Aditivos.

Precauciones

Los componentes del producto no son tóxicos.

Se debe trabajar con guantes, evitar inhalación de polvo y el contacto con los ojos y la piel.

Primeros Auxilios

Piel: Lavar con abundante agua.

Ojos: Lavar con abundante agua.

Ingestión: Enjuagar con agua y beber abundante agua.

Esta ficha técnica se redacta según nuestros conocimientos y ensayos y no supone compromiso. Es responsabilidad del cliente la admisión y control en el almacén distribuidor u obra, así como la elección del producto a emplear en cada caso. La responsabilidad del fabricante se limita a los defectos de fabricación y por el valor de la mercancía ya que queda fuera de su control la elección del material a emplear y las condiciones de aplicación en obra.

Ficha técnica para 2018.